

DOLINA NIDY

GIPS
 CERAMICZNY
 ŚNIEŻNOBIAŁY

SNIEGO BALTUMO KERAMINIS GIPSAS

- maloni, šviesi spalva
- aukštas atsparumas
- platus panaudojimas
- natūralios kilmės


 10 min
 paruošimas
 darbui

 Naudojimo
 temperatūra

 Ekologiškas
 produktas

PASKIRTIS

- plytelių, plokščių, tinko ir gipso priedų gamybai
- keraminių formų gamybai pramonėje
- kaip rišiklis ruošiant gipso skiedinius (gipsą, glaistą)
- sienų ir lubų paviršių taisymui (pvz., ertmių užpildymui, kaiščių skylių užpildymui ir kt.)
- surinkimo ir montavimo darbams (montavimo dėžės, griovelius užpildymas)
- tik pastatų viduje

SAVYBĖS

- gipso rišiklis, gaunamas iš dalies dehidratuojant ir šlifuojant natūralų gipso akmenį
- labai smulkūs grūdėliai
- dideli atsparumo parametrai
- sniego baltumo spalva
- greitai džiūstantis
- patogumas ir naudojimo paprastumas
- ekologiškas produktas

MASĖS PARUOŠIMAS

SNIEGO BALTUMO KERAMINIS GIPSAS paruošiamas naudojimui tolygiai supilant sausą mišinį į indą su pamatuotu kiekiu švaraus vandens, o po to rankiniu arba mechaniniu būdu maišant, kol gaunama vienalytė masė, be gabalėlių ir nesusmulkintų ingredientų. Rekomenduojamas maišymo santykis yra apie 0,8 litro vandens 1 kg gipso (skiedinio konsistencija turi būti derinama pagal individualius gamybos tikslus arba panaudojimo tipą). Masė tinkama naudoti iš karto, kai tik išmaišoma, ir išlieka plastiška apie 10 minučių. Prieš maišant kitą medžiagos partiją iš indo pašalinti sukietėjusio skiedinio likučius, kurie gali trumpinti kito skiedinio rišimo trukmę.

NAUDOJIMO BŪDAS

Atsižvelgiant į paskirtį.

SĄNAUDOS

Atsižvelgiant į paskirtį.

PAKUOTĖS

20 kg plastmasiniai maišai.

ĮRANKIAI

Lėtai veikiantis gręžtuvas su maišytuvu, lankstaus plastiko kibiras. Įrankius valyti švariu vandeniu, iš karto baigus darbą.

INFORMACIJA APIE SAUGĄ

Saugos duomenys pateikiami ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas dolina-nidy.com.pl.

LAIKYMAS IR GABENIMAS

Informacija apie laikymą ir gabenimą pateikiama ant produkto pakuotės ir saugos duomenų lape, kuris skelbiamas dolina-nidy.com.pl.

Produkto laikymo (tinkamumo naudoti) terminas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nurodytos ant maišo.

TECHNINIAI DUOMENYS

Mišinio proporcijos	apie 0,80 l vandens 1 kg sausojo mišinio apie 16,00 l vandens 20 kg sausojo mišinio
Kalcio sulfato (CaSO ₄) kiekis	> 50 %
Tinka naudoti	apie 10 minučių
Kietėjimo pradžia	maždaug po 8 minučių
Atsparumas gniuždymui	≥ 4,0 N/mm ²
Atsparumas lenkimui	≥ 2,0 N/mm ²
Pagrindo ir aplinkos temperatūra	nuo +5 °C iki +25 °C



TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Produktas atitinka PN-EN 13279-1:2009 reikalavimus

Sniego baltumo keraminis gipsas Dolina Nidy (2019) Eksploatacinių savybių deklaracija Nr. D171/1/CPR EN 13279-1:2008	
Numatyta naudojimo paskirtis: bendrieji statybiniai	
Degumas (esant tiesioginiam poveikiui)	A1

DĖMESIO

Techninių duomenų lape pateikiama informacija yra pagrindiniai nurodymai, kaip naudoti gaminį, ir neatleidžia nuo pareigos darbus atlikti laikantis statybos ir DSS reikalavimų. Išleidus šį techninių duomenų lapą, visi ankstesni netenka galios. Susiję produkto dokumentai pateikiami www.dolina-nidy.com.pl.

Techninių duomenų lapo turinys ir jame vartojami prekių ženklai ir pavadinimai yra „Atlas sp. z o. o.“ nuosavybė. Už jų neteisėtą naudojimą taikomos sankcijos.

Atnaujinta: 2022-11-17